



	<b>LAELATEKS</b> vesidispersioonvärv lagedele	<b>LATEKS</b> vesidispersioonvärv lagedele	<b>LATEKS EKSTRA</b> vesidispersioonvärv hea kattevoimega ja eriliselt valge
Kasutusvaldkond	Lagede värvimiseks kuivas ruumis. Väikese niiskuskindlusega.	Betoon-, kips- või puitlaastplaatidest lagede ja seinte värvimiseks, samuti krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud pindade värvimiseks.	Betoon-, kips- või puitlaastplaatidest lagede ja seinte värvimiseks, samuti krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud pindade värvimiseks. Värv on niiskuskindel, hea kattevoimega ja eriliselt valge.
Värvitud pind	Valge, täismatt		
Pinna ettevalmistamine	Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba.	Õlivärviga värvitud pinnad puhastada peene liivapaberiga, pesta veega või 3% soodalahusega. Poorne pind kruntida.	
Pealekandmine	Enne kasutamist tuleb värvi hoolikalt segada. 1-2 kihti värvi kantakse peale kas pintsli või rulliga. Paigaldus temperatuur peab olema üle +5 C ja õhuniiskus mitte üle 80%. Esimese kihi värvimisel võib mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada kuni 10% värvi mahust.		värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust.
Sideaine		akrülaatdispersioon	
Tihedus, g/cm <sup>3</sup>	1,50 - 1,55	1,45 - 1,50	1,40 - 1,45
Viskoossus, Brookfield RV5/20	9000 - 12000 mPa *s	9000 - 12000 mPa *s	9000 - 12000 mPa *s
Kulumiskindlus	Mitte alla 250 tsükli	Mitte alla 500 tsükli	Mitte alla 1000 tsükli
Vedeldamine		Veega, kuid mitte üle 10% värvimassist	
Tööriistad		Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.	
Värvikulu	Ühekordsel katmisel 1 liiter 5-10 m kohta.	Ühekordsel katmisel 1 liiter 5-12 m kohta.	Ühekordsel katmisel 1 liiter 7-12 m kohta.
Kuivamisaeg	1 - 2 tundi temperatuuril +23 C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%.		
LOÜ sisaldus	EÜ direktiiv 88/379/EEC. EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused: (alaliik A/a) 30 g/L. Maksimaalne LOÜ kasutusvalmis värv on < 30 g/L. Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ. direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ)nr. 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitselahendusi, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.		
Ohutusnõuded			
Keskonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei soobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale.		
Säilitamine	12 kuud kindlalt suletud nõus temperatuuril mitte alla + 1 C.		
Pakend	1.5 kg, 4 kg, 8 kg, 14 kg, 28 kg	1.5 kg, 4 kg, 8 kg, 14 kg, 28 kg	1.4 kg, 3.7 kg, 7 kg, 14 kg, 28 kg