

# SEINALIIMID



	<b>FIXOGLAS</b> klaaskiudtapeediliim	<b>FIXOGLAS-N</b> niiskuskindel liim seinakattematerjalide liimimiseks	<b>FIXOTEK</b> universaalne nakkuv liim
Kasutusvaldkond	Klaaskiud-, tekstiil- ja pabertapeetide ning pestavate tapeetide liimimiseks kuivades ruumides.	Niiskuskindlat liimi FIXOGLAS-N kasutatakse mitmesuguste seinakattematerjalide - polüvinüülkile vahariide, klaaskiudtapeedi jne. liimimiseks nii kuivades elu- ja kontoriruumides kui ka ühtlase niiskusega ruumides (vannitoad, WC-d jne.)	Efektiivset, elastset, veekindlat nakkuvat liimi FIXOTEK kasutatakse penoplastist laeplaatide, polüvinüülmaterjalide, keraamiliste plaatide, pörand- ja seinakattematerjalide, vahariide, naha, paberi, papi, puidu, klaasi, Tesa ja Varnamo tüüpi kummitoodete liimimiseks betoonile, kipspabile, puidule, puitlaast- ja puitkiudplaadile, metallile, klaasile normaalse ja suurema niiskusega ruumides.
Pinna ettevalmistamine	Seinad puhastada rasvast, tolmust ja vanast tapeedist. Vajaduse korral pahteldada akrüülpahtliga. Poorseid pindu soovitatakse kruntida niiskuisolaatoriga Hydro või selle analoogidega.	Pind peab olema kuiv, puhas, sile ja niiskustimav. Vanast kattematerjalist või kooruvast värvist tuleb pind täielikult puhastada. Ebatasane pind pahteldada, lihvida liivapaberiga, puhastada tolmust. Tolmav või poorne pind tuleb kruntida niiskustõkkega Hydro või selle analoogiga.	Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja siledad. Libedaid pindasid töödelda liivapaberiga, vajadusel kruntida niiskustõkkega Hydro.
Kasutamine	Kanda liim liimitavale pinnale ühtlase kihina. 6-8 tunni pärast võib tapeet üle värvida.	Enne kasutamist liimi segada. Kanda seinale ühtlase õhukese kihina pintsi või rulliga temperatuuril 18-20° C. Kattematerjal liimida 10-15 min pärast, kummirulliga hoolikalt siludes. Klaaskiudtapeeti värvida alles pärast täielikku kuivamist.	Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Seejärel kanda õhukene liimikiht ühele liimitavale pinnale. Penoplast- ja stürooporseste plaatide liimimisel panna liimi 5-6 kohta. Kokku liimida 30-180 sek pärast, hoides liimitavaid materjale koos 10 sek. Pealepandava liimi hulk sõltub plaatide suurusest ja kaalust. Pörand- või seinakattematerjalide liimimisel kanda liim materjalile ühtlase kihina pintsliga, rulliga või hambulise pahtellabidaga. Liimitavad pinnad panna kokku 1-5 min pärast.
Tööriistad	Pintsel või rull. Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.		
Sideaine	Polüvinüülatsetaat	Akrüüldispersioonid	Akrüüldispersioon ja kunstvaik
Värvus	Valge		Valge (kuivanud kile on läbipaistev)
Viskoossus, Brookfield RV6/20	8000 - 15000 mPa *s	30000 - 40000 mPa *s	15000 - 25000 mPa *s
Kuivjääk, %	17 - 19	29 - 30	52 - 54
Tihedus	1,00 - 1,03 g/cm <sup>3</sup>	1,02 - 1,05 g/cm <sup>3</sup>	1,00 - 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Kulu	0,2 - 0,3 L/m <sup>2</sup>		
Töötamistemperatuur	üle +15 °C		
Kuivamisaeg	6 - 8 tundi temperatuuril +20 °C	6 - 24 tundi temperatuuril +20 °C	
Nakkumisaeg			5 - 20 min
Veekindlus	hea		
pH	~7		8 - 9
Liimimisomadused			180 vineer, N/sm - >34 Liimist lahtitulek, t - >100
Vedeldaja	Vesi		
Säilitamine	12 kuud kindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.		
Pakend	1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg		0,5 kg, 1 kg