

# SEINAVÄRVID



## FARBEKRYL 2 FARBEKRYL 4 FARBEKRYL 7 FARBEKRYL 20

Kasutusvaldkond	Betoon-, kips- või puitlaastplaatidest lagede ja seinte värvimiseks, samuti krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud pindade värvimiseks niisketes ruumides.		Beton-, kips- või puitlaastplaatidest lagede ja seinte värvimiseks, samuti krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud pindade värvimiseks niisketes ruumides. Soovitatakse eriti kasutada sanitaartöötlust nõudvates ruumides ( koridorid, trepikojad, kontoriruumid).	Pestav ja eriti tugev vesidispersioonakrüülvärv Farbekryl 20 on ette nähtud betoon-, kips- või puitlaastplaatidest lagede ja seinte värvimiseks, samuti krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud pindade värvimiseks niisketes ruumides. Soovitatakse eriti kasutada sanitaartöötlust nõudvates ruumides (vannitoad, tualetid, köögid, koridorid, garaazid, trepikojad, kontoriruumid).
Värvitud pind	Valge, täismatt (GLANS 2), pestav	Valge, täismatt (GLANS 4), pestav	Matt (GLANS 7), pestav	Poolmatt (GLANS 20), pestav
Pinna ettevalmistamine	Pind peab olema tolmu- ja rasvavaba. Eelnevalt värvitud pinnad puhastada peene liivapaberiga, pesta veega või 3% soodalahusega. Poorne pind kruntida niiskisisolaatoriga või värviga Farbekryl, mis on vedeldatud veega vahekorras 1:5.			
Pealekandmine	Enne kasutamist tuleb värvi hoolikalt segada ja kanda peale 12 kihti temperatuuri juures üle +5 C ja õhuniiskusel mitte üle 80%.Värvida 2 kihti rulli või pihustiga. Esimese kihi värvimisel võib Farbekryl lisada vett kuni 5% värvi mahust.Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5-10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedelmata kujul. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrged temperatuuri (üle 25C). Pind võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse.			
Sideaine	Akrüüldispersioon			
Tihedus	1,35 - 1,4 g/cm <sup>3</sup>	1,30 - 1,35 g/cm <sup>3</sup>	1,20 - 1,25 g/cm <sup>3</sup>	1,15 - 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Viskoossus, Brookfield RV5/20	10000 - 12000 mPa *s	10000 - 12000 mPa *s	10000 - 12000 mPa *s	10000 - 12000 mPa *s
Kulumiskindlus	Mitte alla 2500 tsükli	Mitte alla 5000 tsükli	Mitte alla 5000 tsükli	Mitte alla 5000 tsükli
Vedeldamine	Veega, kuid mitte üle 10% värvimassist			
Tööriistad	Pintsell või rull. Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.			
Värvikulu	Ühekordsel katmisel 1 liiter 5-10 m <sup>2</sup> kohta.		Ühekordsel katmisel 1 liiter 6-12 m <sup>2</sup> kohta.	Ühekordsel katmisel 1 liiter 7-12 m <sup>2</sup> kohta.
Kuivamisaeg, t	1 tund temperatuuril +20 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%.			
LOÜ sisaldus	EÜ direktiiv 88/379/EEC. EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused:(alaliik A/a) 30 g/L. Maksimalne LOÜ kasutusvalmis värv on < 25 g/L. Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ)nr. 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.			
Ohutusnõuded	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimeerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei soobi tavajäätmete hulka ja nõudb erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale.			
Keskonnakaitse				
Säilitamine	24 kuud kindlalt suletud nõus temperatuuril mitte alla +1 C. Hoida külmumise			
Pakend	0,95 L, 2,5 L, 5 L, 10 L, 20 L.			