

"HYDROCRYL 8020.10/20/30-00"

ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПУ-АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ

Сфера применения	Многослойный, однокомпонентный, водоразбавляемый лак с хорошей заполняющей способностью и высокой прочностью на истирание. Предназначен для лакирования различных пород древесины, а также отбеленной древесины, если её выдержали в течении 48 часов при относительной влажности воздуха 40-60%. Хорошо шлифуется. Отличается высокой стойкостью к царапанию, воздействию влаги и спиртов. Лаковая плёнка устойчива к воздействию почти всех распространённых видов ПВХ-уплотнений. Используется для лакирования горизонтальных и вертикальных поверхностей мебели и интерьеров. Только для промышленного и профессионального использования!
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура материала, изделия и в помещении не должна быть ниже +15 С. Деревянную поверхность отшлифовать наждачной бумагой № 150-240. Загрунтованную поверхность шлифовать наждачной бумагой № 240-600. Перед лакированием убрать с деревянной поверхности всю шлифовальную пыль.
Применение	Перед применением лак тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить лак до необходимой вязкости водой. Нанести на подготовленную поверхность безвоздушным распылителем в 2 - 3 слоя. Работать при температуре не ниже +15 С. Вскрытые емкости тщательно закрывать. Только для профессионального использования!!
Связующее вещество	акриловая и полиуретановая дисперсия
Сухой остаток, %	31 - 33
Вязкость, ВЗ-4 мм,сек	40 - 55 / рабочая вязкость 25 - 30 сек.
Плотность	1,02-1,05 кг/л
Блеск, 60 Gardner	Hydrocryl 8020.10-00 - матовый, Hydrocryl 8020.20-00 - полуматовый, Hydrocryl 8020.30-00 - полуглянцевый
Рабочие инструменты	Безвоздушный распылитель (размер форсунок 1,5-2 мм., давление 2,5-3,5 бар) По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	110 - 120 г/м2 за одно нанесение, максимальный расход 250 - 300 г/м2
Время высыхания	от пыли: 30 - 45 минут, до следующего лакирования: 2 - 2,5 часа, до штабелирования: 18 - 24 часа
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379 ЕЕС. Группа A/d, максимальное содержание ЛОВ составляет 130 г/л. Содержание ЛОВ в данном продукте 80 г/л. Готовое покрытие отвечает требованиям DIN EN 12720, группа нагрузки 1В, EN71/3.
Меры предосторожности	<p>При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной лаком поверхности и предметов использовать воду.</p> <p>Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.</p>
Упаковка	20 л