



"MERICID 5010.20/30-00

ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Сфера применения	Быстросохнущий однокомпонентный лак кислотного отверждения, с низким содержанием формальдегида ($< 0,12 \text{ mg/m}^3$), не содержащий ароматических веществ. Хорошо шлифуется и обладает высокой заполняющей способностью. Отличается высокой стойкостью к царапанию, воздействию влаги и спиртов. Лаковая плёнка устойчива к воздействию почти всех распространённых видов ПВХ-уплотнений. Используется в качестве грунта и покрывного лака при лакировании мебели, дверей и других древесных материалов. Светостоек, со временем не желтеет. Только для промышленного и профессионального использования!
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура материала, изделия и в помещении не должна быть ниже $+15 \text{ C}$. Деревянную поверхность отшлифовать наждачной бумагой № 150-240. Загрунтованную поверхность шлифовать наждачной бумагой № 240-600. Перед лакированием убрать с деревянной поверхности всю шлифовальную пыль.
Применение	Перед применением лак тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить лак до необходимой вязкости растворителями "Solvepur 1010, 1040". Нанести на подготовленную поверхность безвоздушным распылителем в 2 - 3 слоя. Работать при температуре не ниже $+15\text{C}$. Вскрытые емкости тщательно закрывать. Только для профессионального использования!!
Связующее вещество	формальдегидная и алкидная смола, нитроцеллюлоза
Сухой остаток, %	26 - 31
Вязкость, ВЗ-4 мм,сек	40 - 45 / рабочая вязкость 25 - 30 сек.
Плотность	0,95-0,98 кг/л
Блеск, 60 Gardner	Mericid 5010.20-00 - полуматовый, Mericid 5010.30-00 - полуглянцевый
Рабочие инструменты	Безвоздушный распылитель (размер форсунок 1,5-2 мм., давление 2,5-3,5 бар) По окончании работ инструменты промыть нитрорастворителем или растворителем "Solvepur 1010,1040".
Расход	110 - 120 г/м ² за одно нанесение, максимальный расход 250 - 300 г/м ²
Время высыхания	от пыли: 15 - 20 минут, до следующего лакирования: 1,5 - 2 часа, до штабелирования: 8 - 10 часов
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре $+5...+30\text{C}$. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте составляет 620 г/л. Готовое покрытие отвечает требованиям DIN EN 12720, группа нагрузки 1B, EN71/3.
Меры предосторожности	  Осторожно! <p>Опасно. Содержит уксусную кислоту, ацетон и изобутанол. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p> <p>Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.</p>
Упаковка	25 л; 180 л