## "FARBEKRYL PLASTER FG1,FG2"

## декоративная штукатурка



- готовая к применению
- не трескается
- эластичная
- содержит микроволокна
- паропроницаемая



	декоративная штукатурка с размером зерна 1,5 и 2 мм
Сфера применения	Акриловая, эластичная штукатурка "Farbekryl Plaster FG1,FG2" предназначена для выполнения декоративных наружных и внутренних работ на различные минеральные основания (бетон, цементная или цементно-известковая штукатурка), а также по предварительно подготовленным поверхностям из ДВП, ДСП, гипрока и т.п. На поверхности образуется износоустойчивое, водостойкое, "дышащее", пожаробезопасное рельефное покрытие
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом "Solveoil Wash Clean". Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом. При необходимости поверхность загрунтовать пропиточным дисперсионным грунтом.
Применение	Перед применением штукатурку тщательно перемешать. При необходимости отколеровать водными пигментными пастами. Равномерно нанести штукатурку на подготовленную поверхность металлическим нержавеющим шпателем в один слой. Дать материалу слегка подсохнуть 30-40 минут, после чего растереть поверхность пластмассовой теркой, формируя необходимый рисунок. Работать при температуре не ниже +5C. Не наносить на замерзшее основание. Избегать нанесения при высокой температуре воздуха и поверхности, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана.
Связующее вещество	акриловая дисперсия
Сухой остаток, %	82 - 85
Вязкость, RVT 6/20	35000-45000 mPa*s
Плотность	1,70-1,85 кг/м
Размер зерна, мм	Farbekryl Plaster FG1- 1,5 мм / Farbekryl Plaster FG2 - 2,0 мм
Рабочие инструменты	Шпатель. По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	~1,1 л/м2 однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием
Время высыхания	Высыхание на отлип через 4 - 6 часов. Полное высыхание через 24 часа.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5+30C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ Меры предосторожности	Данный продукт соотвтствует директиве EC 88/379/EEC и 2004/42/EC. Группа А/с, предельное содержание ЛОВ составляет 40 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 10 г/л. В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 1272/2008 (Регламент СLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Хранить в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза в глаза промыть большим количеством воды. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку из-под штукутурки, сухие и жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Упаковка	5 л; 10 л