"PURIDECK BASE"

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПАРКЕТНЫЙ ГРУНТ-ЛАК

- тиксотропный
- не желтеет
- без запаха
- быстро высыхает

	однокомпонентный грунт-лак для паркета
Сфера применения	Изолирующий грунт-лак “Purideck Base”- тиксотропный, водоразбавляемый, однокомпонентный, защитный полиуретаново-акрилатный грунтовочный лак для первичной или промежуточной отделки паркета, деревянных полов, ступеней лестниц различных видов. Предупреждает изменение цвета древесины, выравнивает поверхность пола,хорошо заполняя щели, углубления, не допуская “провисов” лакового покрытия. При нанесении не оставляет полос. Перемешивается со шлифовальной пылью. При небольшом расходе из-за быстрого высыхания материала возможно незначительное поднятие ворса.
Подготовка поверхности	Лакируемая поверхность должна быть чистой и сухой. С ранее лакированной поверхности полностью удалить старый лак. Температура материала, изделия и в помещении не должна быть ниже +15^0 С. Перед лакированием убрать с деревянной поверхности всю шлифовальную пыль. При незначительных повреждениях паркета, а также для заделки швов, трещин используйте сначала грунт-шпаклевку “Purideck Base Kitt”.
Нанесение	Перед применением лак тщательно перемешать. При отделке температура в помещении, лака и заготовок не должна быть ниже + 15^0 С. *Грунтование*: Отгрунтуйте поверхность лаком кистью или шпателем и дайте высохнуть 1.5 - 2.5 часа. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой № 120 -150 и произведите тщательную уборку пылесосом. При необходимости нанесите второй слой. Когда грунтование пола готово, производится отделочное лакирование лаками “Purideck”. *Промежуточное лакирование:* Наносится (1 слой) перед последним слоем финишного паркетного лака для идеального выравнивания поверхности.
Связующее вещество	акриловая & полиуретановая дисперсия
Сухой остаток, %	34 - 35
Вязкость, ВЗ-6 мм,сек	30 - 40
Плотность	1,04-1,06 кг/л
Блеск, 60 ^{0}Gardner	глянцевый
Рабочие инструменты	По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	8 - 12 м^2/л
Время высыхания	2 - 4 часа
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5... +30^0 С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379 ЕЕС. Группа A/i, максимальное содержание ЛОВ составляет 140 г/л. Содержание ЛОВ в данном продукте 60 г/л. Готовое покрытие отвечает требованиям DIN EN 12720, группа нагрузки 1B, EN71/3.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной лаком поверхности и предметов использовать воду. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Упаковка	1 л; 3 л; 5 л; 10 л

VEKKER OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Tel.: +372 6 102 337 Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee