



# PURIDUR PROF 6030-10

## 2К ПУ ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ



### 2-х компонентный полиуретановый лак

Сфера применения	Быстросохнущий ,двухкомпонентный, многослойный полиуретановый лак с длительной жизнеспособностью. Хорошо шлифуется и обладает высокой заполняющей способностью. Используется для внутренней отделки мебели и интерьеров. Обладает повышенной устойчивостью к химическим и механическим воздействиям . Только для промышленного и профессионального использования!
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура материала, изделия и в помещении не должна быть ниже +15 С. Деревянную поверхность отшлифовать наждачной бумагой № 150-240. Загрунтованную поверхность шлифовать наждачной бумагой № 240-600. Перед лакированием убрать с деревянной поверхности всю шлифовальную пыль.
Применение	Перед применением лак тщательно перемешать с отвердителем "Purideck HR 1000" в соотношении 100 : 10 и выдержать в течении 30 минут. После введения отвердителя лак необходимо использовать в течении 36-48 часов. В случае необходимости разбавить лак до необходимой вязкости разбавителем "Solvepur 1010". Нанести на подготовленную поверхность безвоздушным распылителем в 1 - 3 слоя. Работать при температуре не ниже +15С. Вскрытые емкости тщательно закрывать. Провести пробное лакирование !! Только для профессионального и промышленного использования !!!
Связующее вещество	полиакрилат, полиоль
Сухой остаток, %	31 - 33, без отвердителя
Вязкость, ВЗ-4 мм,сек	55 - 60 / рабочая вязкость 25 - 30 сек.
Плотность	0,95-0,98 кг/л
Рецептура рабочего состава	100 в.ч.грунта "Purideck Prof 6030-10" и 10 в.ч. отвердителя "Purideck HR 1000" "Purideck 6030.10-10 - матовый, "Purideck 6030.20-10 - полуматовый, "Purideck 60.30.30-10 - полуглянцевый
Рабочие инструменты	Безвоздушный распылитель (размер форсунок 1,5-2 мм.,давление 2,5-3,5 бар), налив. По окончании работ инструменты промыть нитрорастворителем или растворителем "Solvepur 1010,1020".
Расход	110 - 150 г/м2 за одно нанесение, максимальный расход 250 - 300 г/м2
Время высыхания	от пыли: 15 - 20 минут, до следующего лакирования: 2 - 2,5 часа, до штабелирования: 12 - 16 часов
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 600 г/л. Готовое покрытие отвечает требованиям DIN EN 127 20, группа нагрузки 1В и EN 71/3.
Меры предосторожности	  <b>Осторожно!</b> <p>Опасно. Содержит бутилацетат и ацетон. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p> <p>Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.</p>
Упаковка	5 л; 25 л