“SOLVEOIL WAX PARKET FINISH”

масло-воск для паркетных и деревянных полов

- содержит льняное,тунговое и касторовое масло
- содержит пчелиный и карнауба воск
- со слабым запахом
- быстро высыхающее

	“SOLVEOIL WAX PARKET FINISH” масло-воск для паркетных и деревянных полов
Сфера применения/ Свойства	Универсальное масло-воск с высоким содержанием сухого остатка изготавливается на основе натуральных масел и природных восков (карнауба и пчелиный), с высокой износостойкостью и сопротивляемостью. Упрочняет поверхность древесины, обладает диффузионной способностью, антистатическим и водоотталкивающим действием. Глубоко пропитывает структуру дерева, обогащает его высококачественными натуральными компонентами и сохраняет естественную структуру и эластичность покрытия. На обработанном покрытии слой воска может приобретать , характерный для льняного масла, медовый оттенок. Используется в качестве финишного или самостоятельного износостойкого покрытия для мебели, лестниц, паркетных и деревянных полов и интерьеров. Может наносится на поверхность древесины, предварительно обработанной твердой грунтовкой “Solveoil Hardgrund”.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой. Необработанный пол отшлифовать наждачной бумагой № 100-120, мебельные детали - № 240. Тропические или сильно смолянистые породы древесины предварительно обмыть(обтереть)спиртом или скипидаром и дать просохнуть 24 часа. Все помещение очистить пылесосом.
Нанесение	Нанести масло равномерно тонким слоем с помощью шпателя, кисти, валика, пульверизатора или аппликатора. Количество промасливаний зависит от впитывающих способностей масла в древесину. При необходимости добавить масла. Дать высохнуть 30 - 60 минут. После этого удалить все не впитавшееся масло с поверхности и натереть поверхность коричневым полировальным диском. Излишнее масло удалить вручную ветошью или полировальным диском, обернутым в не ворсистую тряпку. Не впитавшееся засохшее масло оставляет на поверхности пола липкие, блестящие пятна. Через 12-18 часов после полного высыхания проведите сухое полирование пола красным диском.
Связующее вещество	эфир канифоли, льняное, тунговое масло и касторовое масло
Сухой остаток, %	70 - 75
Вязкость, ВЗ 6 мм,сек	30 - 45
Плотность, кг/л	0,93 - 0,96
Расход, $м^2$/л	12 - 20
Количество слоев	1
Время высыхания,ч	8 - 24
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты очистить уайт-спиритом или скипидаром.
Содержание ЛОВ	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа A/i, предельное содержание ЛОВ составляет 500 г/л (2010 г.) Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте составляет 120 г/л.
Упаковка	0.5 л; 1 л
Техника безопасности **Осторожно !**	Содержит углеводороды C10-C13, n-алканы, изоалканы, цикличные, <2% ароматических и 2-butanoxym. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Может вызвать сонливость и головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Беречь от детей. Если требуется медицинская помощь, предъявить упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания паров. Носить защитные перчатки. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. Избегать нагревания/искр. Не курить. Не выливать в канализацию. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Вымыть обильно водой с мылом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. Не вызывать рвоту. Внимание: Опасность самовозгорания! Смоченные маслом тряпки или другие вспомогательные материалы для предупреждения их самовозгорания положить в наполненную водой, плотно закрывающуюся банку или ведро.

VEKKER OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Tel.: +372 6 102 337 Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee