

# "HYDROCRYL 8010.10/20/30-00"

## VESILAHUSTUV MÖÖBLILAKK



### ÜHEKOMPONENTNE AKRÜÜLLAKK MÖÖBLILE

Kasutusvaldkond	Kiiresti kuivav, hästi lihvitav vesilahustuv krunt-ja pinnalakk, ilma aroomaatsete lisanditeta. Toode täidab E1-normi DIN 55 666, ei sisaldaformaldehüüdi. Sobib lakkida mööbel, ukсед ja puitpinnad.
Eeltöö	Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +15C ja õhu suhteline niiskus peab olema all 70%. Puitpind tuleb lihvida lihvpaberiga nr. 150 - 240. Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga nr. 240 - 600. Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Lakkimine	Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda lakki veega vajaliku viskoossuseni. Valumasina kautamisel lakki ei lahjendata. Kui kasutate lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu. Lakki on soovitatav pinnale kanda 2...3 kihti. Enne järgmise kihi pealekandmist on soovitatav lakitud pinda kergelt lihvida ja lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!
Sideaine	akrüüldispersioon
Kuivjäak, %	31 - 33
Viskoossus, V3-4 mm	40 - 45 / tööviskoossus 25 - 30 sek.
Tihedus	1,02-1,05 kg/L
Läike, 60 Gardner	Hydrocryl 8010.10-00 - matt; Hydrocryl 8010.20-00 - poolmatt; Hydrocryl 8010.30-00 - poolläikiv
Töövahendid	Kõrgsurvepihusti ( soovitatav düüsi suurus 1,5 - 2 mm, ja düüsirõhk 2,5 - 3,5 bar ). Töövahendid puhastada veega.
Kulu	110 - 120 g/m <sup>2</sup> , maksimaalne 250 - 300 g/m <sup>2</sup>
Kuvamisaeg	puutekuiv: 30 - 45 min, Lihvimiskuiv: 2 - 2,5 tundi, pakkimiskuiv: 18 - 24 tundi
Säilitamine	2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
LOÜ sisaldus	EÜ LOÜ direktiiv EC 88/379/EEC и 2004/42/EC (alaliik A/d) ,sisalduse piirväärtused 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutamiskõlblikuks lakkis on 90 g/L. Toode täidab DIN EN 12720, 1C, EN71/3.
Ohutusnõuded	Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatuselt. Silma sattumisel pesta rohke veega. Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätme kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võivad suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti.
Pakend	20 L