

PVA-LIIMID



	PVA-LIIM	PVA PUIDULIIM, B2	PVA NIISKUSKINDEL PUIDULIIM, B3
Kasutusvaldkond	Puidust, vineerist, puitlaastplaatidest, kartongist, paberist, portselanist, nahast ja riidest esemete liimimiseks, samuti riidest ja soojustatud alusega linoleumi ja keraamiliste plaatide liimimiseks.	Liimi PVA, B2 kasutatakse puitesemete liimimiseks kuivades ruumides.	Puitesemete liimimiseks nii sise- kui välistöödel (aknad, ukSED, suvilamööbel jne)
Pinna ettevalmistamine	Liimitavad pinnad puhastada tolmust, mustusest, liimi- või värvijääkidest ning rasvastustada. Siledad puidupinnad töödelda smirgelpaberiga.	Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja siledad. Libedaid pindasid töödelda liivapaberiga.	Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja ühtlased.
Pealekandmine	Enne kasutamist segada liim hästi läbi. Kanda peale ühtlase kihina ühele liimitavale pinnale, ühendada see teise pinnaga, suruda kokku ja asetada raskuse alla.	Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Seejärel kanda õhukene liimikiht ühele liimitavale pinnale. Hiljemalt 10 min pärast ühendada teise pinnaga, suruda kokku ja panna 30-60 min pressi alla. Tugevast puidust või ebaühtlasi pindasid hoida pressi all kauem. Liimitud eset võib kasutada 24 tunni pärast.	Liim segada ja kanda õhukese kihina ühele liimitavatest pindadest. Hiljemalt 10 min pärast paigutada ese pressi alla 20-50 minutiks. Kõvast puidust või ebatasaseid esemeid hoida pressi all kauem.
Sideaine	Polüvinüülatsetaat dispersioon		
Tihedus	1,01 - 1,05 g/cm ³	1,03 - 1,07 g/cm ³	1,05 - 1,07 g/cm ³
Värvus	Valge (kuivanud kile on läbipaistev)	Valge (kuivanud kile on valge)	Valge (kuivanud kile on läbipaistev)
Viskoossus, Brookfield RV6/20	6500 - 15000 mPa *s	16000 - 24000 mPa *s	20000 - 25000 mPa *s
Kuivjääk, %	37 - 38	46 - 48	50
Vastupidavus temperatuurimõjudele pärast kõvastumist	-30 °C ... +80 °C		
Tööriistad	Pintsel, rull või pahtlilabidas. Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.		
Kulu	0,2 - 0,3 L/m ²		
Töötamistemperatuur	+15 °C ... +30 °C		
Surve all hoidmise kestus temperatuuril +20°C	3 minutit (paber); 5-6 tundi (puit, nahk, riie)	30 - 60 min	20 - 50 min
Säilitamine	12 kuud tihedalt suletud pakendis. Pärast pikaajalist seismist hästi läbi segada. Külmakindel.	12 kuud kindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.	
Pakend	0.33 L, 0.75 L, 1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 120 kg.	0.33 L, 0.75 L, 120 kg, 200 kg.	0.33 L, 0.75 L, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 120 kg.